



深圳市贤凌科技有限公司

地址:深圳市宝安区新安街道 42 区 146-147 栋 2 楼

电话:0755-88658626 手机: 18018780070

L-4516 水性自交联乳液

一、产品概述

L-4516 为改性丙烯酸乳液, 通过**特殊核壳**的合成技术及适当的外交联, 成膜后可以达到极高的强度与较高的硬度。L-4516 不含重金属和增塑剂; 不含有害溶剂和其它有害性挥发物, 安全环保。成膜具有优异的耐水性、透明性, 良好的光泽; 干燥迅速, 抗粘连。达到需要的强度、硬度的时间短, 可提高施工效率。用于调制水性木器漆, 应用于家具、木器、竹器、藤器等领域的涂装应用, 特别适合于水性木器漆底漆。

二、产品特性

1. 光泽高、干燥快、好打磨。
2. 抗指甲划痕, 可以厚涂;
3. 耐水性好、耐有机溶剂;
4. 透明性极佳, 低黏度, 涂膜丰满度高;
5. 不含增塑剂、有害溶剂及其它有害挥发物, 安全、无毒、环保。

三、典型参数

乳液类型	苯乙烯丙烯酸酯共聚乳液
外观	透明微蓝色乳液
固含量	40~42%
粘度	800~2000cps (Brookfield 粘度计 LVT 4#/60rpm/25°C)
pH	7.0~8.0
最低成膜温度	50°C

sharing product, sharing experience, sharing the world !



深圳市贤凌科技有限公司

地址:深圳市宝安区新安街道 42 区 146-147 栋 2 楼

电话:0755-88658626 手机: 18018780070

粒径	0.05~0.1 微米
----	-------------

四、推荐用途

水性木器漆，水性地坪漆、水性钢结构涂料等。

五、贮存要求

请置于避光、阴凉干燥处， 存储稳定在 5-40℃， 保持包装完整， 本产品自生产日期起保质 12 个月， 超过 12 个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需要严格保护， 免收霜冻。

六、包装规格

50 公斤塑胶桶、1000 公斤吨桶

敬请注意： 以上资料及数据仅供参考， 并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述， 我们保留更改以上资料并不事先 通知权。 此资料及数据是采自我们在实验室进行的试验所得出的经验， 在使用此资料时， 您有必要自行确定最为 合适 的配方、工 艺及控制方法， 确保满足您产品的一致性 & 品质需求。

sharing product, sharing experience, sharing the world !